



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

RASOPLAST

Scheda Tecnica n°140 - Revisione 1 del 29/09/2020

RASOPLAST

Rasante in pasta ad azione livellante.

Caratteristiche e campi di impiego:

RASOPLAST è un rasante cementizio a spessore, con ottimo potere adesivo e riempitivo, elevata scorrevolezza nella stesura e facilità di applicazione.

RASOPLAST è idoneo per livellare e rasare i rivestimenti irregolari quali graffiati, granigliati, rullati, bucciati, ma anche altri tipi di supporti come piastrelle, mattoni, pietre naturali, cemento e superfici sia lisce, sia porose.



Preparazione del supporto:

Asportare ogni traccia di sporco o di pittura non ancorata al supporto, rimuovendo meccanicamente tutte la parti inconsistenti e in fase di distacco.

Lavare con acqua al fine di eliminare i residui polverosi che potrebbero impedire una corretta adesione del prodotto. Aggiungere il %30 di cemento bianco o grigio e miscelare fino ad ottenere una pasta omogenea. Applicare con frattone di acciaio inox una prima mano di RASOPLAST. Dopo 12 ore, a 20 °C o a supporto asciutto, applicare una seconda mano di RASOPLAST lavorando in maniera tale da livellare eventuali crepe o dislivelli.

AVVERTENZE UTILI

- Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

RASOPLAST

Scheda Tecnica n°140 - Revisione 1 del 29/09/2020

Natura del legante	emulsione stirolo acrilica
Peso specifico a 20°C	da 1,5 a 1,6 Kg/L
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 60000
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	frattone inox
Colore	neutro
Resa (Kg/m²)	0,8/ 1,2 kg/m ² in due mani
Confezioni (Kg)	Kg 20
Essiccazione	Al tatto: 4 ore a 20° C
	Sovrapplicazione: 24 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Diluizione	30% con cemento
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione a frattone inox di una pasta rasante a spessore di nome RASOPLAST. su superfici irregolari o sulle quali si intenda procedere con una qualsiasi finitura.