



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Alga Primer

Scheda Tecnica n°137 - Revisione 1 del 16/06/2022

### Caratteristiche e campi di impiego:

ALGA PRIMER e' un fissativo biocida antimuschio, antialga, antimuffa appositamente formulato per neutralizzare e bloccare l'insorgere di alghe, muffe, muschi o licheni. Prodotto utilizzato come fondo per uniformare l'assorbimento del supporto e migliorare l'adesione della pittura o del rivestimento di finitura.

ALGA PRIMER, è dotato di ottima resa, di elevato potere legante ed inoltre, una volta asciutto, consente un tenace consolidamento della parete che impedisce lo sfarinamento degli intonaci, anche i più malandati, compatta e crea il supporto ideale per la successiva aderenza dei prodotti di finitura.



### Preparazione del supporto ed applicazione

Su superfici nuove, asportare ogni traccia di impurità e accertarsi che la superficie sia stagionata da almeno 28 giorni.

Su superfici non nuove o già pitturate, asportare ogni traccia di pittura non aderente e procedere come per le superfici nuove.

Su supporti già predisposti, applicare una o più mani di ALGA PRIMER diluita fino al 200% con acqua pura.

### AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguat



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Alga Primer

Scheda Tecnica n°137 - Revisione 1 del 16/06/2022

<b>Natura del legante</b>	emulsione acrilica
<b>Peso specifico a 20°C</b>	0.85 gr/L +/- 50
<b>Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C</b>	cP 1300
<b>Punto d'infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Aspetto del film asciutto</b>	opaco
<b>Applicare con</b>	pennello, rullo o airless
<b>Colore</b>	trasparente
<b>Resa teorica</b>	15-18 m <sup>2</sup> /L in due mani
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 4 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 24 ore a 20° C
<b>Intervallo di sovrapplicazione</b>	12 ore
<b>Diluizione</b>	200% in volume con acqua pura
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con acqua
<b>Confezioni in vendita</b>	L 5-1
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto

### Voce di capitolato

Applicazione a pennello o rullo di una o più mani di isolante antimuffa superconcentrato idoneo per uniformare pareti interne ed esterne ad una successiva finitura.