





Bianchina Extra

Scheda Tecnica n°124 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Idropittura a calce a base di puro grassello a lunghissima stagionatura. Studiata per conferire permeabilità al vapore, protezione e decorazione di superfici verticali interne ed esterne ad intonaco civile

Preparazione del supporto ed applicazione

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano di ns. primer Fissativo R2000 e lasciare asciugare.



Muri vecchi: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. BLOCCAMUFFA, soluzione biocida di lavaggio. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi.

Su supporti particolarmente sfarinanti, come primer è consigliabile usare il ns. M3000, impregnante isolante e consolidante. Applicare con pennello o rullo una prima mano di Bianchina Extra diluito al 30-35% con acqua pura. Dopo 6 ore a 20°C applicare una seconda mano di prodotto diluito al 25-30% con acqua pura.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperatura ambiente inferiore ai +5°C e superiore ai +30°C.
- Non applicare su supporti molto caldi e quindi sotto l'azione diretta del sole.
- Non applicare su supporti gelati o bagnati.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco ed al riparo dal gelo.







Bianchina Extra	Scheda Tecnica n°124 - Revisione 1 del 16/06/2022
Natura del legante	grassello di calce stagionato
Peso specifico a 20°C	1470 gr/L +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 16500
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello o rullo
Colore	bianco
Resa teorica	5-6 m²/L in due mani
Essiccazione	Al tatto: 2 ore a 20° C
	In profondità: 48 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	12 ore
Diluizione	20-30% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 14 - 4
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, a rullo o pennello, su superfici murali interne, di idropittura traspirante a base di grassello di calce con un ciclo applicativo a due mani.