



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Ecofondo H2O

Scheda Tecnica n°144 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Ecofondo H2O è una pittura di fondo per ferro e legno a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idonea a preservare dalla corrosione i metalli ferrosi e proteggere i manufatti in legno. Il prodotto, per rispondere al meglio a tale destinazione d'uso, contiene sali di zinco ad azione passivante nei confronti del supporto; grazie a tali componenti, risulta in grado di bloccare l'ossidazione del ferro in modo efficace. Ecofondo H2O possiede ottima adesione, rapida di essiccazione, copertura elevata, facile carteggiabilità.



Preparazione del supporto ed applicazione

Ferro, lamiera zincata superfici nuove: pulire e sgrassare accuratamente con diluente. Quando la superficie è asciutta, applicare una mano di Ecofondo H2O, dopo 8 ore applicare 2 mani di Ecosmalto H2O in un intervallo di tempo di circa 8 ore tra una mano e l'altra.

Ferro, lamiera zincata superfici vecchie: rimuovere i residui della vecchia pittura. Procedere, in seguito, come per superfici nuove.

Legno nuovo: carteggiare la superficie, trattare la superficie con due mani di Ecofondo H2O, dopo 8 ore applicare due mani di Ecosmalto H2O.

Legno verniciato: Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate. Asportare l'eventuale presenza di resina con diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Procedere, in seguito, come per superfici nuove.

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta ed applicare una mano di ns. Fissativo R2000 diluito al 500% in volume con acqua pura, dopo 8 ore applicare due mani di Ecosmalto H2O.

Muri vecchi: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di eseguire un trattamento di bonifica con nostro Bloccamuffa. Successivamente livellare e rasare con ns. Rivestucco eventuali imperfezioni del supporto.

A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura come per i muri nuovi.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Ecofondo H20

Scheda Tecnica n°144 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	emulsione acrilica
Peso specifico a 20°C	1420 gr/L +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 9000
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	brillante/satinato
Applicare con	pennello, spruzzo
Colore	bianco, grigio
Resa teorica	10-12 m ² /L in due mani
Essiccazione	Al tatto: 8 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	5 ore
Diluizione	5-10% in volume con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 2,5-0,750
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

PITTURA DI FONDO PER FERRO E LEGNO

Applicazione di uno o più strati di fondo all'acqua idoneo a preservare dalla corrosione i metalli ferrosi e proteggere i manufatti in legno.