



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Isolante M 3000

Scheda Tecnica n°133 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Isolante acrilico incolore eco-compatibile per esterni e interni, a base di microemulsioni ad elevato potere legnate e penetrante. Uniforma l'assorbimento del supporto, conferisce alla pittura elevata un eccellente ancoraggio. Particolarmente indicato per tutti i supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili base calce e/o cemento, pitture a base di leganti organici, silicati, silossani e idropitture base calce.

Preparazione del supporto e applicazione:

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta.

Muri vecchi: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. BLOCCAMUFFA o ns. ALGA MUSCHIO STOP, soluzioni biocide di lavaggio (rispettivamente per interni e per esterni).

A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi.

Diluire Isolante M3000 al 200% in volume con acqua pura ed applicarlo con rullo o pennello sulla superficie da trattare.



AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Isolante M 3000

Scheda Tecnica n°133 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	emulsione acrilica
Peso specifico a 20°C	1000 gr/lit +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	da 5000 a 7000 cP
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, rullo
Colore	trasparente
Resa teorica	18-20 mq/lit per mano
Essiccazione	Al tatto: 4 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	12 ore circa
Diluizione	200% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 5 -1
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, con rullo o pennello, su supporti vari di isolante acrilico all'acqua ad azione penetrante e impregnante.