



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Magnum Quarz Plus

Scheda Tecnica n°112 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Idropittura elastomerica fibrorinforzata, particolarmente idonea per supporti lesionati e microcavillati, caratterizzata da un ottimo potere riempitivo grazie alla presenza di selezionati e finissimi quarzi che consentono di nascondere eventuali lievi irregolarità del supporto. Il legante elastomerico di cui è composto, insieme alle fibre sintetiche e agli inerti lamellari, consentono la stesura di un film a trama fitta, compatto e coeso al supporto. Per queste sue caratteristiche, Magnum Quarz Plus risulta particolarmente adatto per i climi più avversi, grazie anche all'azione di difesa e prevenzione contro muschi, alghe, licheni e muffe.



Preparazione del supporto e applicazione:

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta ed imprimere una mano ns. primer FISSATIVO R.2000 diluito al 500% in volume con acqua pura e lasciare asciugare.

Muri vecchi: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. ALGA MUSCHIO STOP soluzione biocida di lavaggio diluito al 100% in volume con acqua pura. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi.

Su supporti particolarmente sfarinanti, come primer è consigliabile usare il ns. PLIOPRIMER impregnante isolante e consolidante.

MAGNUM QUARZ PLUS può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

Finitura liscia: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 25-35% in volume di acqua pura ed applicarlo usando un pennello o un rullo; dopo 3/4 ore procedere con la seconda mano

Finitura bucciata: fare una prima mano con la procedura per finitura liscia poi, diluire il prodotto al 1-2% in volume con acqua pura ed applicare una seconda mano con rullo di spugna in modo uniforme e lavorarlo fino ad ottenere l'effetto di buccia fine.

AVVERTENZE UTILI

- Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Magnum Quarz Plus

Scheda Tecnica n°112 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	emulsione elastomerica
Peso specifico a 20°C	1610 gr/lit +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 15600
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, rullo
Colore	bianco o cartella colori "Exterior Colors"
Resa teorica	5-7 mq/lit per mano
Essiccazione	Al tatto: 40 minuti a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	24 ore circa
Diluizione	25-35% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con ragia minerale
Confezioni in vendita	L 14 - 4
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, a rullo, pennello o airless, di rivestimento plastico marino, su superfici murali esterne, con un ciclo applicativo a due mani.