



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Magnum Quarz

Scheda Tecnica n°113 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Rivestimento plastico studiato per resistere ai climi più avversi, poiché possiede eccezionali doti di elasticità, massima copertura, ottima adesione, potente azione antimuschio, antialga, antimuffa. Formulato in taglio con resine stirolo acriliche ed elastomeriche, è particolarmente performante su supporti microfessurati. Ha un ottimo potere riempitivo grazie alla presenza di selezionati e finissimi quarzi che consentono di nascondere eventuali lievi irregolarità del supporto.

La linea OXIDE COLORS è stata realizzata esclusivamente per la finitura di esterni e garantisce un'ampia gamma cromatica caratterizzata da una elevata resistenza ai raggi UV.



Preparazione del supporto e applicazione:

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano ns. FISSATIVO R2000, primer isolante all'acqua.

Muri vecchi con presenza di alghe e muschi: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. ALGA MUSCHIO STOP, soluzione biocida di lavaggio. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura adottata per i muri nuovi. Su supporti particolarmente sfarinanti, è consigliabile usare come primer il ns. PLIOPRIMER, impregnante isolante e consolidante.

MAGNUM QUARZ può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

Finitura liscia: Diluire il prodotto al 25-35% in volume con acqua pura. Applicare, con rullo o pennello o airless, due mani di prodotto intervallate da un lasso di tempo di 12 ore a 20°C.

Finitura bucciata: fare una prima mano con la procedura per finitura liscia poi, diluire il prodotto al 1-2% in volume con acqua pura ed applicare una seconda mano con rullo di spugna in modo uniforme e lavorarlo fino ad ottenere l'effetto di buccia fine.

AVVERTENZE UTILI

- Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Magnum Quarz

Scheda Tecnica n°113 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	emulsione acrilica-elastomerica
Peso specifico a 20°C	1670 gr/lit +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 26200
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, rullo
Colore	bianco o cartella colori "Exterior Colors"
Resa teorica	5-7 mq/lit per mano
Essiccazione	Al tatto: 40 minuti a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	24 ore circa
Diluizione	25-35% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con ragia minerale
Confezioni in vendita	L 14 - 4 - 1
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, a rullo, pennello o airless, di rivestimento plastico marino, su superfici murali esterne, con un ciclo applicativo a due mani.