



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

MikaFerr

Scheda Tecnica n°149 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Smalto ferro-micaceo protettivo per esterni – interni ad azione anticorrosiva particolarmente adatto come fondo finitura per manufatti in materiale ferroso.

Preparazione del supporto e applicazione:

Superfici nuove: carteggiare per asportare qualsiasi impurità e successivamente sgrassare con diluente.

Superfici in ferro rovinato o già verniciate: asportare ogni traccia di vernice con idoneo sverniciatore, carteggiare a fondo eventuali parti corrose da ruggine.

Mescolare accuratamente il prodotto, diluirlo al 10 - 15%

con acqua ragia e applicare, con pennello o airless, due strati intervallati da un lasso di tempo di circa 24 ore.



AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare diluente nitro per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

MikaFerr

Scheda Tecnica n°149 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	resine alchiliche e poliuretaniche
Peso specifico a 20°C	1,50 Kg/Lt +- 0,2 a 25°C
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 15600
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, airless
Colore	Cartella colori
Resa teorica	4-5 mq/lit in due mani
Essiccazione	Al tatto: 8 ore a 20° C
	In profondità: 48 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	24 ore circa
Diluizione	10-15% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con diluente nitro
Confezioni in vendita	L 2,5 - 0,750
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, a rullo, pennello o airless, di rivestimento plastico marino, su superfici murali esterne, con un ciclo applicativo a due mani.