



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Quick Paint LA65

Scheda Tecnica n°120 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Idropittura lavabile antimuffa ad uso interno. Di facile applicazione con buona copertura e potere riempitivo. Garantisce resistenza ed un'ottima resa. Ne consegue un film con buona lavabilità, traspirante-idrorepellente dai toni morbidi e pieni che tende a mascherare eventuali imperfezioni dell'intonaco. Grazie al suo potere antimuffa è adatto per la tinteggiatura di qualsiasi locale in particolare bagni e cucine, dove la presenza di vapore acqueo potrebbe favorire la creazione di sgradevoli muffe.



Preparazione del supporto e applicazione:

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano di ns. primer FISSATIVO R2000 e lasciare asciugare.

Muri vecchi: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. BLOCCAMUFFA, soluzione biocida interna di lavaggio. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi.

Su supporti particolarmente sfarinanti, come primer è consigliabile usare il ns. M3000, impregnante isolante e consolidante. Mescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 30-35% in volume di acqua pura, rimescolarlo accuratamente ed applicarlo usando pennello, rullo o airless. Dopo 3/4 ore procedere con la seconda mano diluendo il prodotto al 25-30% in volume con acqua pura.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Quick Paint LA65

Scheda Tecnica n°120 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	emulsione vinilica
Peso specifico a 20°C	1650 gr/L +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	da 10000 a 20000 cP
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, rullo o spruzzo
Colore	bianco
Resa teorica	6-7 m ² /L in due mani
Essiccazione	Al tatto: 2 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	12 ore circa
Diluizione	30-35% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L 14-4
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione a rullo, pennello o spruzzo, su superfici murali interne, di idropittura lavabile antimuffa con un ciclo applicativo a due mani.