



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

SilPaint

Scheda Tecnica n°102 - Revisione 0 del 06/09/2013

Caratteristiche e campi di impiego:

Idropittura silossanica microporosa per interni di elevatissima traspirabilità ed idrorepellenza. Particolarmente indicata edifici storici ed edifici in genere. Presenta caratteristiche di bassa ritenzione allo sporco, permeabilità al vapore, protezione contro l'umidità, le muffe ed i sali.

Preparazione del supporto e applicazione:

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta ed imprimere una mano ns. SIL PRIMER e lasciare asciugare.

Muri vecchi: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. BLOCCAMUFFA soluzione biocida di lavaggio. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi.

Mescolare accuratamente il prodotto, diluirlo al 35-40% in volume con acqua pura, rimescolarlo accuratamente ed applicarlo usando pennello, rullo o spruzzo. Dopo 3-6 ore procedere con la seconda mano, diluendo il prodotto al 25-30% in volume con acqua pura.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate





#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

SilPaint

Scheda Tecnica n°102 - Revisione 0 del 06/09/2013

Natura del legante	acril-silossanica
Peso specifico a 20°C	1410 gr/lit +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	cP 28000
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello, rullo
Colore	bianco o cartella colori "Interior Colors"
Resa (Kg/m²)	6-8 m ² /L in due mani
Confezioni (Kg)	L 14 - 4
Essiccazione	Al tatto: 2 ore a 20° C
	Sovrapplicazione: 24 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Diluizione	25-40% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione a rullo o pennello, su superfici murali interne, di pittura silossanica con un ciclo applicativo a due mani.