



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Tinta Bella

Scheda Tecnica n°106 - Revisione 1 del 16/06/2022

Caratteristiche e campi di impiego:

Idropittura a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, con ottima pennellabilità e distensione. Il film, oltre ad essere particolarmente resistente allo sfregamento e al lavaggio, è caratterizzato da un aspetto opaco e coprente, che maschera facilmente eventuali imperfezioni della parete. Queste particolari caratteristiche tecniche, associate al suo pregevole aspetto vellutato, rendono TINTABELLA particolarmente idonea per eleganti finiture sia su pareti interne che esterne.



Preparazione del supporto e applicazione:

Muri nuovi: accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta e applicare una mano di ns. primer, FISSATIVO R2000 e lasciare asciugare.

Muri vecchi: togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. BLOCCAMUFFA, soluzione biocida interna di lavaggio. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi. Su supporti particolarmente sfarinanti, è consigliabile usare come primer il ns. PLIOPRIMER (per esterno) o il ns. M3000 (per interno), impregnanti isolanti e consolidanti.

Mescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 35-40% in volume con acqua pura, rimescolarlo accuratamente ed applicarlo usando rullo o pennello; dopo 2-4 ore a 20°C procedere con la seconda mano di prodotto precedentemente diluita al 20-25% in volume con acqua pura.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Tinta Bella

Scheda Tecnica n°106 - Revisione 1 del 16/06/2022

Natura del legante	emulsione acrilica
Peso specifico a 20°C	1490 gr/L +/- 50
Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C	da 12000 a 18000 cP
Punto d'infiammabilità	non infiammabile
Aspetto del film asciutto	opaco
Applicare con	pennello o rullo
Colore	bianco o cartella colori "Interior Colors"
Resa teorica	8-10 m ² /L in due mani
Essiccazione	Al tatto: 4 ore a 20° C
	In profondità: 24 ore a 20° C
Intervallo di sovrapplicazione	2 ore circa
Diluizione	20-40% con acqua pura
Lavaggio attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Confezioni in vendita	L13-5-1
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto

Voce di capitolato

Applicazione, a rullo o pennello, su superfici murali interne, di idropittura traspirante antimuffa con un ciclo applicativo a due mani.