



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Mister Quarz

Scheda Tecnica n°115 - Revisione 1 del 16/06/2022

### Caratteristiche e campi di impiego:

MISTER QUARZ è un rivestimento plastico al quarzo a base di emulsioni stirolo-acriliche in dispersione acquosa, quarzi finissimi e pigmenti coloranti di grande copertura. Le caratteristiche della resina impiegata come legante, conferiscono al prodotto una buona resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, al dilavamento e una notevole aderenza al supporto. E' consigliato l'uso esterno ma può essere usato indifferentemente anche all'interno e il suo potere riempitivo, grazie ai quarzi finissimi, consente di nascondere lievi irregolarità del supporto.

MISTER QUARZ, per la sua viscosità e composizione,

permette sia una finitura liscia sia a buccia d'arancia fine a secondo dell'effetto di finitura desiderato.



### Preparazione del supporto e applicazione:

**Muri nuovi:** accertarsi che il supporto abbia almeno quattro settimane di stagionatura; pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o unto; controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano di ns. primer FISSATIVO R2000 e lasciare asciugare.

**Muri vecchi:** togliere ogni piccola traccia di sporco ed assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Su supporti degradati con presenza di muffe, alghe e muschi, si consiglia di riparare, livellare, rasare con ns. RASOSTUCCO e fare un trattamento di bonifica con ns. ALGA MUSCHIO STOP, soluzione biocida esterna di lavaggio. A supporto asciutto, carteggiare, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura dei muri nuovi.

Su supporti particolarmente sfarinanti, è consigliabile usare come primer il ns. PLIOPRIMER impregnante isolante e consolidante.

### Applicazione:

MISTER QUARZ può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti.

**Finitura liscia:** rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 35-40% in volume di acqua pura e applicarlo usando un pennello o un rullo; dopo 3/4 ore diluire con il 30-35% in volume con acqua pura e procedere con la seconda mano.

**Finitura bucciata:** applicare una prima mano come per finitura liscia. In seguito diluire il prodotto al 1-2% in volume con acqua pura ed applicare una seconda mano con rullo di spugna in modo uniforme, lavorando fino ad ottenere l'effetto di buccia fine.

### AVVERTENZE UTILI

- Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Mister Quarz

Scheda Tecnica n°115 - Revisione 1 del 16/06/2022

<b>Natura del legante</b>	emulsione stirolo acrilica
<b>Peso specifico a 20°C</b>	1670 gr/L +/- 50
<b>Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C</b>	26000 cP
<b>Punto d'infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Aspetto del film asciutto</b>	opaco
<b>Applicare con</b>	pennello, rullo, airless
<b>Colore</b>	bianco o cartella colori "Exterior Colors"
<b>Resa teorica</b>	4-6 m <sup>2</sup> /L
<b>Essiccazione</b>	<b>Al tatto:</b> 2 ore a 20° C
	<b>In profondità:</b> 24 ore a 20° C
<b>Intervallo di sovrapplicazione</b>	12 ore circa
<b>Diluizione</b>	30-40% con acqua pura
<b>Lavaggio attrezzi</b>	subito dopo l'uso con acqua
<b>Confezioni in vendita</b>	L 14-4-1
<b>Stoccaggio</b>	in luogo fresco e asciutto

### Voce di capitolato

Applicazione, a rullo, pennello o airless, su superfici murali esterne, di rivestimento plastico al quarzo ad azione antialga, con un ciclo applicativo a due mani.