



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Tap Tennis

Scheda Tecnica n°163 - Revisione 1 del 03/10/2013

Caratteristiche e campi di impiego:

Idropittura a base di resine acriliche ed elastomeriche, quarzi ed ossidi purissimi. Per le sue elevate qualità e per la forte resistenza dei suoi pigmenti ai raggi ultravioletti, TAP TENNIS è consigliata per la decorazione e la protezione di campi sportivi in genere nonché di qualsiasi altra superficie o pavimentazione. Possiede ottima pennellabilità e distensione ed è garantita la sua notevole resistenza al calpestio e allo sfregamento oltre che la sua durata nel tempo.



Preparazione del supporto:

Superfici nuove (bituminose – ad es. asfalto): pulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere e unto, controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, applicare una mano di ns. FISSATIVO R2000, isolante stirolo acrilico all'acqua.

Superfici vecchie o già trattate con altre guaine: Togliere ogni piccola traccia di sporco ad assicurarsi della perfetta adesione delle pitture preesistenti. Se necessario riparare e livellare eventuali imperfezioni. A supporto asciutto, togliere ogni residuo di polvere ed eseguire poi la stessa procedura adottata per le superfici nuove.

Su superfici in cemento levigato si consiglia l'utilizzo di PLIOPRIMER, isolante al solvente.

Applicazione:

Diluire il prodotto al 15-25% in volume con acqua pura. Applicare, con rullo o pennello, due mani di prodotto intervallate da un lasso di tempo di 12 ore a 20°C.

AVVERTENZE UTILI

- Non applicare con temperature inferiori ai +5°C, superiori ai +30°C e con umidità superiore al 75%.
- Usare acqua per pulire gli attrezzi.
- Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa scheda di sicurezza.
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro due anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti e in condizioni di temperatura adeguate



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Tap Tennis

Scheda Tecnica n°163 - Revisione 1 del 03/10/2013

| | |
|--|--|
| Natura del legante | emulsione stirolo acrilica |
| Peso specifico a 20°C | 1420 gr/lt +/- 50 |
| Viscosità Brookfield gir.6, vel. 20, 20°C | cP 15900 |
| Aspetto del film asciutto | opaco |
| Applicare con | pennello o rullo |
| Colore | Bianco, Rosso Ossido, Verde, Blu Wimbledon |
| Resa (m²/L) | 4-5 m ² /L in due mani |
| Confezioni (Kg) | L 14-4 |
| Essiccazione | Al tatto: 4 ore a 20° C |
| | Sovrapplicazione: 12 ore a 20° C |
| | In profondità: 24 ore a 20° C |
| Diluizione | 15-25% con acqua pura |
| Lavaggio attrezzi | subito dopo l'uso con acqua |
| Stoccaggio | in luogo fresco e asciutto |

Voce di capitolato

Applicazione, a rullo o pennello, su campi sportivi, di idropittura acrilica ed elastomerica con ciclo applicativo a due mani.